

Kiilto B3 Mitrumizturīga koka līme

PVAc bāzes mitrumizturīga koka līme pašmontāžas mēbeļu detaļu un spundēta lamināta un rūpnieciskā parketa līmēšanai. Līme nav paredzēta konstrukcijām, kas atrodas saskarē ar ūdeni (piem., laivām). Mitrumizturības klase D3

- mitrumizturīga, universāla līme montāžai
- mitrumizturības klase D3

UZKLĀŠANAS LAUKUMS

Kiilto B3 ir ūdens bāzes viena komponenta mitrumizturīga koka līme spundēta rūpnieciskā parketa vai lamināta grīdas seguma līmēšanai, detaļu līmēšanai logu un durvju ražošanā, kā arī piederumu un dekoru līmēšanai mitrās vietās. Pateicoties līmes labajai ūdensizturībai (D3), Kiilto B3 var izmantot gan iekšējās, gan ārējās vietās, kas ir atkārtoti pakļautas īslaicīgai saskarei ar ūdeni.

Kiilto B3 līme nav piemērota konstrukcijām, kas nepārtraukti atrodas saskarē ar ūdeni (piem., laivām)

Pateicoties līmes labajai ūdensizturībai (D3), Kiilto B3 var izmantot gan iekšējās, gan ārējās vietās, kas ir atkārtoti pakļautas īslaicīgai saskarei ar ūdeni.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Kiilto B3 ir gatava lietošanai. Ja nepieciešams, to var atšķaidīt ar maks. 3% ūdens un kārtīgi samaisīt. Vienmērīgā slānī uzklājiet līmi uz vienas līmējamās detaļas virsmas. Savietojiet līmējamās detaļas un stingri tās saspiediet. Saspiešanas laiks ir atkarīgs no savienojumu blīvuma un apkārtējiem darba apstākļiem.

Ar ūdeni notīriet svaigās līmes traipus. Nožuvušu līmi var notīrīt tikai mehāniski.

Galīgā mitruma un karstuma izturība tiek sasniegta apmēram pēc 1 nedēļas. Pēc nožūšanas savienojuma vietās līme ir caurspīdīga.

Līmes daudzums (g/m ²)	Atvērtais laiks (min.)
120	5
150	10

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz mūsu veiktajiem testiem un mūsu praktiskajām zināšanām. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos.

Izmaiņas darba apstākļos un metodēs ietekmēs produkta sniegumu un rezultātu. Mēs garantējam mūsu produktu augstu kvalitāti atbilstoši mūsu Kvalitātes vadības sistēmai. Mēs neuzņemamies atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai neatbilstošiem produkta lietošanas apstākļiem, kas nav mūsu kontrolē. Tādējādi mēs nevaram tikt saukti pie atbildības par nepareizi veiktu darbu gala rezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no nevajadzīgas svaiga produkta saskares ar ādu un lietojiet aizsargcimdus. Rūpīgi izskatiet materiālu drošības datu lapu. Plašāka informācija par produktu [un iepakojuma iznīcināšanu ir pieejama mājaslapā \[www.kiilto.lv\]\(http://www.kiilto.lv\)](#).

MINIMĀLĀ LĪMES PLĒVES VEIDOŠANĀS TEMPERATŪRA	+4 °C
PATĒRĪNŠ	120 - 150 g/m ² .
pH	2,8
SASPIEŠANAS LAIKS	18 min. (priede, koksnes mitrums 12 %, temperatūra 20 °C, 50 % RH)
KOKSNES MITRUMA SATURS	6 - 15 %
PĀRKLĀJUMS	Spundēts rūpnieciskais parkets - apm. 15 m ² /l Spundēts lamināta grīdas segums - 15-20 m ² /l
VEIDS/SAISTVIELA	Reaktīva PVAc-dispersija
VISKOZITĀTE	12000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)
KRĀSAS	Balta, pēc nožūšanas - bezkrāsaina
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā traukā, temperatūrā virs +1 °C – 12 mēneši. Pēc produkta ilgstošas uzglabāšanas pirms lietošanas kārtīgi to sakratiet.