

Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, D-09244 Lichtenau, Deutschland

OLI-NATURA, eļļas un cietā vaska eļļas (vaski)

E-pasts: pokulis@oli-lacke.de

Internets: www.oli-lacke.de

Versija 1, 03.04.18.



Produkts	Uznesums vienai kārtai			Iesūkšanās laiks				Putekļu sauss	Nogaidīšana līdz otrās kārtas uzklāšanai	Otrā kāрта?			Iesūkšanās laiks			Pilnīga nocietēšana
Projektöl	40-50 g/m ²	Slīpēšana / Virsmu sagatavošana Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt / sakratīt	1. kāрта	20-30 Min.	Iestrādāt pārpalikušo eļļu ar bešo pulēšanas filcu	Noņemt pārpalikušo eļļu un pulēšana ar balto pulēšanas filcu	1-2 h	4-6 h	Pēc vajadzības	2. kāрта, ja nepieciešams	20-30 Min.	Iestrādāt pārpalikušo eļļu ar bešo pulēšanas filcu	Noņemt pārpalikušo eļļu un pulēšana ar balto pulēšanas filcu	2-3 dienas		
HS Profiöl, 1K	20-40 g/m ²			30-60 Min.			1-2 h	Pēc nakts	Pēc vajadzības		30-60 Min.			2-3 dienas		
HS Profiöl, 2K (dzīvotspēja!)	20-40 g/m ²			30-60 Min.			1-2 h	Tikai 1 kāрта	Nē		N/A			24 h		
Hartwachsöl	40-50 g/m ²			30-45 Min.			1-2 h	6-8 h	Pēc vajadzības		30-45 Min.			2-3 dienas		
HS Hartwachsöl, 1K	20-40 g/m ²			30-60 Min.			1-2 h	Pēc nakts	Pēc vajadzības		30-60 Min.			2-3 dienas		
HS Hartwachsöl, 2K (dzīvotspēja!)	20-40 g/m ²			30-60 Min.			1-2 h	Tikai 1 kāрта	Nē		N/A			24 h		
Scandic Oil	60-80 g/m ²			10-20 Min.			1 h	2 h	Obligāti		10-15 Min.			3-5 dienas		
Yacht- & Teaköl	40-80 g/m ²			20-30 Min.			1-2 h	4-6 h	Pēc vajadzības		20-30 Min.			2-3 dienas		
Firnis (pernica)	60-80 g/m ²			30 Min.			1-2 h	16-24 h	Obligāti		30 Min.			21 diena		

Dzīvotspēja divkomponentu (2K) variantiem: neiekrāsotām, dabīgas krāsas eļļām 2-3 stundas / iekrāsotām eļļām 1-2 stundas.

Yacht- & Teaköl - koku sugām ar stipru uzsūktspēju 2. kārtu uzklāt uzreiz pēc pirmās kārtas.