

Kestopur 1 C 10



Kestopur 1 C 10 ir vienkomponta poliuretāna līme metālu un izolācijas materiālu līmēšanai sendvičpaneļu konstrukcijās būvniecības paneļu ražošanas nozarē.



- Nesatur šķīdinātājus
- Nesatur pildvielas
- Piemērota automātiskai uzklāšanai

PIELIETOŠANAS JOMA

Kestopur 1 C 10 ir zemas viskozitātes mitrumā cietējoša vienkomponta poliuretāna līme. Cietē mitrumā. Izteikta putošanās. Piemērota, piemēram, koka, metāla, izolācijas materiālu un stiklšķiedras lamināta līmēšanai. Pirms pilna apjoma ražošanas uzsākšanas jāveic atbilstoša testēšana. Pateicoties zemajam viskozitātes līmenim, Kestopur 1 C 10 ir lieliski piemērota automātiskai uzklāšanai. Ņemiet vērā, ka cietēšanas reakcijas laikā izdalās zināms daudzums gāzes, tāpēc nodrošiniet, lai viena no līmējamajām virsmām būtu gāzes caurlaidīga. Nesatur šķīdinātājus. Līme atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Līmējamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Notīriet putekļus, netīrumus, oksīdus, smērvielas u. c., izmantojot Kiilto Cleaner 303 un/vai slīpējot. Lai uzlabotu sākeri, rūpīgi notīrītu virsmu var noslīpēt. Pirms līmēšanas rūpīgi noslaukiet slīpēšanas putekļus. Uzklājiet līmi vienmērīgā slānī uz vienas no virsmām. Uz līmes slāņa uzsmidzinot ūdeni (5–10 g/m²), tiek saīsināts saspišanas laiks. Svaigus līmes traipus notīriet ar sausu lupatiņu un tīriet virsmu ar acetonu vai ksilēnu. Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski. Šo līmi ieteicams izmantot istabas temperatūrā. Tomēr līmi var izmantot arī zemākā temperatūrā (pat +5–10 °C), taču ievērojami palielināsies sacietēšanas laiks.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Rezultātu būtiski ietekmē darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārlecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	1,1 kg/dm ³
KRĀSAS	Gaiši brūna
STIEPES BĪDES STIPRĪBA	- SS-SS 6 N/mm ² - Al-Al 4 N/mm ² - parastais dižskābardis - parastais dižskābardis 8,9 N/mm ² - EN 204 - D4 uzglabāšanas secība 5,0–6,0 N/mm ²
VIŠKOZITĀTE	aptuv. 4000 mPas (Brookfield RVT 20°C)
ATVĒRTĀS IZTURĒŠANAS LAIKS	- maks. 12 min 23 °C/ relatīvais mitrums: 50%) - aptuv. 10 min Ūdens izsmidzināšana 5–10 g/m ²
PATĒRIŅŠ	150–300 g/m ² atkarībā no līmējamā materiāla
PREŠĒŠANAS LAIKS	- min. 30 min 23 °C/ relatīvais mitrums: 50%) - aptuv. 20 min Ūdens izsmidzināšana 5–10 g/m ²
UZGLABĀŠANA	Glabāšanas laiks: 9 mēneši, uzglabājot neatvērtā iepakojumā +20 °C līdz +30 °C temperatūrā ne ilgāk par 4 mēnešiem.